

Rhenocoll Tiefgrund 14 F, bezbarvý, základní penetrační nátěr, interiérový

Kód: A 5630

Specifikace: Bezbarvý základní penetrační nátěr pro interiéry. Pro savé podklady, ke zpevnění silně drolivých a opadavých materiálů. Vhodné pro všechny sádrové podklady, omítky, vláknový cement, vápenec, pálený kámen, zdivo, cihlové obklady jako je Klinker. U nových sádrových podkladů nemusí být při normální vrstvě nátěru obrušována sintrová vrstva. Ideální pro interiéry a prostory v potravinářském průmyslu, jelikož neobsahuje ředidla a je bez zápachu. Šetrný k životnímu prostředí, na vodní bázi. Není vhodný pro podklady, které nesají.

Aplikace: Štětkou, válečkem.


Forma dodávky/Barevný odstín: Téměř bezbarvý.

Podklad: Pro savé podklady. Na sádru, omítku, vláknový cement, zdivo.

Následující nátěr: Barva na stěny a fasády, omítky.

VOC 2010: Kat H / vodní báze/ MAX Hodnota 30 g/L / Skut. hodnota 0 g/L

Konzervace: Díky cílenému výběru surovin již není nutné obvyklé ošetření proti bakteriím, plísní, houbám a zárodkům hniloby.

| Přirozená imunita ❖ | Přírodní ❖ | Minerální |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Navrženo pro profesionální použití ✓ Žádné karcinogenní látky ✓ Neobsahuje isothiazolony ani mikroplasty ✓ Pro lidi a zvířata zcela nezávadná ✓ Aktivní ochrana životního prostředí, vody a půdy díky uvědomělé eliminaci jedů ✓ Chráněno celosvětovým patentem |  | |

Technická upozornění:

Zpracování: Nezředěné
 Teplota při zpracování: Ne nižší než +8°C (materiál a teplota v místnosti).
 Vydatnost: Cca. 11 m² na litr. Na silně savých podkladech přiměřeně více.

Schnutí: Při +20 °C a 65 % rel. vzdušné vlhkosti: Po 1 hodině lze přetírat. Proschlý a odolný vůči zátěži cca. za 1 den. Při nižší teplotě a vyšší vzdušné vlhkosti se tyto doby prodlužují.

Obecná upozornění: Před použitím a po delších přestávkách promíchat. Nemíchat s produkty s obsahem ředidla.

Bod hoření: Není

Postup při natírání: Připravit. Podklad musí být zbaven nečistot, oddělovacích se částí a musí být suchý. Dodržovat VOB, část C, DIN 18363, odst. 3.

Označení podle směrnice (ES) Č. 1272/2008: Žádné označení

ADR/GGVS: Nejedná se o nebezpečné zboží

Bezpečnostní upozornění: Při práci musí být dodržována běžná bezpečnostní opatření a předpisy příslušné profesní organizace. Informace týkající se bezpečnosti a upozornění ohledně likvidace prosíme vždy hledějte v aktuálních technických listech.

Určeno pro použití v průmyslových závodech.

Skladování: V originálním obalu delší dobu neskladovat a netransportovat při teplotách nižších než +8°C a vyšších než +30°C, dobře uzavřít. V neotevřeném originálním obalu možno skladovat 12 měsíců. Po otevření brzy spotřebovat.

Dodávané objemy:

Kanystr 2,5 l

Kanystr 5 l

Kanystr 10 l

Kanystr 25 l

Servis: Naši techničtí poradci jsou vám kdykoliv nezávazně k dispozici.

Tel.: + 420 379 724 676

Mob.: + 420 602 323 886

E-mail: rhenocoll@rhenocoll.cz

Tyto údaje jsou nezávazné a spočívají na zkušenostech z praxe a na pokusech, které byly u nás realizovány, nejedná se o garanci vlastností ve smyslu nejnovějšího judikátu BGH (Spolkový soudní dvůr). V každém případě doporučujeme provést vlastní pokus, jelikož nemůžeme ovlivnit mnohost materiálů a jejich zpracování. Údaje odlišující se od technického listu nebo přesahující jeho rámec musí být písemně potvrzeny vedením podniku. V každém případě platí naše obchodní podmínky. S vydáním tohoto technického listu pozbývají platnost všechna předchozí vydání.